

GORI DÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE 605 - TRÆFACADER

ANVENDELSE

Anvendelsesområde	Til behandling af nyt og tidligere behandlet udendørs træ, samt vinduer og yderdøre på ud- og indvendig side.
Krav til bunden	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 15% og i ventileret udvendig beklædning max. 18%.
Forbehandling	<p>Løstsiddende materiale fjernes. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Belægninger og alger behandles med GORI Algefjerner. Vask efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund.</p> <p>Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med GORI 11.1.</p> <p>Nyt tryk- eller vacuumimpregneret samt eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp.</p> <p>Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overfladebehandles med GORI 605 Dækkende.</p>
Behandling	Påfør 2-3 x GORI 605, levetiden øges ved flere lag.
Påføring	Pensel i træets længderetning. Undgå at arbejde i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Fortynding	Må ikke fortyndes.
Rengøring af værktøj	Mineralsk Terpentin.

Alment

Indholdet må kun omrøres let for at bevare den drypfrie egenskab. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.

TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE

Rækkeevne sugeevne

Ru træ 6-8 m²/l, høvlet træ 8-10 m²/l, afhængig af bundens

Tørretid

Berøringstør: ca. 4 timer. Overmalbar: Ca. 16 timer. Gennemtør: 3-4 uger.
Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.

Lagerbestandighed

5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

Opbevaring

Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

TEKNISK DATA

Produkttype

Dækkende alkyd træbeskyttelse.

Vægtfylde

0,8-0,9 g/ml.

Viskositet

>60 sek. (ISO-cup 6mm)

Tørstofindhold

38 – 42 vol. %.

Specielle egenskaber

Hæmmer angreb af skimmel. Giver træet en vejrbestandig og diffusionsåben overflade. Thixotrop/drypfri konsistens. Indeholder lysfilter.

SAMMENSÆTNING

Bindemiddel	Alkyd.
Pigmentering	Organiske og uorganiske pigmenter.
Opløsningsmiddel	Mineralsk terpentin.
Aktive stoffer	Indeholder fungicider til beskyttelse mod skimmel på overfladen.

SIKKERHED OG MILJØ

Generelt	Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til brugsanvisningen på produktet.
-----------------	--

GODE RÅD

Optimal holdbarhed opnås ved korrekt systembehandling afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed og vejrpåvirkninger. Påføringsmængde skal være som angivet under rækkeevne, og jævnlig renholdelse af behandlede overflader en forudsætning for optimal holdbarhed.

DYRUP A/S
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf. 39 57 93 00

